

HOJA TECNICA

Mmmmem

SL100 Color

IMPRIMACION HLG SYSTEM



DESCRIPCION

SL100 Color imprimación del sistema HLG System. Pude ser coloreado con cualquier color de la carta RAL.
Resina acrílica a base de siliconas bicomponentes que se endurece reaccionando con el H2O en el aire.

APLICACIONES


- Aplicación: interior y exterior.
- Madera, metal, obra, hierro, inox, aluminio, hormigón, vinilos, cerámica, granito, mármol, plásticos, …

PROPIEDADES

- Mejora la resistencia a la intemperie, a la oxidación y la adherencia a la base.
- Excelente resistencia a los productos químicos.
- Se recomienda su uso es superficies con difícil adherencia, como puente unión a esmaltes.
- No cuartea
- No forma ampollas
- No hace falta lijar para repintar
- Inodoro una vez seco
- Transpirable
- No contamina
- Gran durabilidad del color original.

CARACTERISTICAS

Acabado:	Brillo
Viscosidad:	9,0-12,0s/HIS NK-2
Rendimiento aproximado por mano:	50 gramos m2
Secado al tacto:	(20 Cº HR:60 %) 5-8 minutos
Repintado:	(20 Cº HR: 60 %) 4 horas
Colores:	Transparente , colores carta RAL
Duración de la mezcla:	10 horas a 20 Cº
Relación de la mezcla en peso:	6-1
Diluyente:	Especifico al 80 %



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- El soporte tiene que estar exento de productos extraños, óxidos y/o residuos
- Aplicar sobre superficies bien desengrasadas, sin polvo y secos.
- Si se ha limpiado con agua a presión esperar a que esté bien seco.
- Si se ha limpiado con productos químicos restablecer el PH entre 6-8.

MODO DE EMPLEO

- Usar las tablas de mezclas.
- La mezcla se tiene que hacer siempre a peso con una balanza digital
- Respetar las proporciones exactas detalladas en la tabla de mezclas.
- No aplicar el producto con temperaturas elevadas.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85 %, ni a temperaturas inferiores a 5 Cº ni superiores a 35 Cº.
- Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerográfica.

INFORMACION GENERAL

- Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en circunstancias concretas y juicios objetivos, obtenidos en el uso práctico.
- Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, teniendo en cuenta la superficie a proteger, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada caso.

PRESENTACION:

- Envases de 4 kilos.

CADUCIDAD:

- Almacenamiento recomendado, no más de 12 meses, teniendo en cuenta la fecha de fabricación definida en el envase original.
- Mantener siempre en el envase original, perfectamente cerrado y a cubierto.
- Temperatura de almacenaje, entre 15-20 ºC.

